

VINILO BLANCO TIPO I: 13V01



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pintura base agua tipo emulsión de uso arquitectónico fabricado con resina vinil veova y/o vinil acrílico de alta calidad y materias primas que le confieren excelentes propiedades.
- ✓ Es un producto con excelente rendimiento, lavabilidad y resistencia a la abrasión. Presenta buena resistencia al salpique, óptima adherencia y facilidad de aplicación.

ambientes interiores y exteriores bajo sombra.

VENTAJAS

- ✓ Gran rendimiento
- ✓ Buena resistencia al salpique
- ✓ Óptima adherencia
- ✓ Fácil aplicación y manejabilidad.
- ✓ Buena lavabilidad
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión.
- ✓ Buen poder cubriente.

USOS

Para la protección y decoración de superficies como mampostería, pañete, estuco y materiales de fibro cemento en

*No aplica para pinturas a partir de bases acentuadas (accent o clear) y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente

REF.	COLOR
13V01	BLANCO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad (KU)	110 - 120	
Porcentaje de sólidos (%)	56 ± 2	
VOC, CALCULADOS MAXIMOS²	50g/L	
PESO POR GALÓN (Kg/Gl)	5.70 ± 0.20	
Rendimiento (TEÓRICO³ m²/gal (A 2 manos)	Obra nueva sobre estuco	20 – 25
	Repinte sobre color diferente	25 – 35
	Repinte sobre color similar	35 – 45
<p>(1)El poder cubriente > 96 no aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente. (2)Calculados con base en la participación de liberadores VOC's en base húmeda. (3) Los rendimientos suministrados son una guía teórica para aplicar de 1 a 2 manos. El rendimiento real, puede variar, del estado de la superficie, de las pérdidas de pintura por los métodos y equipos de aplicación o de la absorción por la porosidad del sustrato.</p>		

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar el vinilo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza.
- ✓ Se deben resanar previamente las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- ✓ Si la superficie es brillante o lisa, lijar y limpiar para obtener mayor adherencia.
- ✓ Para eliminar pinturas aplicadas con antelación se recomienda emplear cepillo de alambre y/o rasquetas metálicas, lijar y limpiar.
- ✓ Cuando se va a aplicar en revoque o concreto se debe esperar por lo menos 30 días para un curado adecuado del mismo, lavar con una solución de ácido



muriático al 10% para neutralizar la alcalinidad del cemento y enjuagar bien con agua sin dejar residuos del ácido y se deja secar completamente antes de aplicar el vinilo.

- ✓ No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar bien el vinilo con una espátula limpia.
- ✓ Para aplicar con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de producto por un cuarto ¼ de agua.
- ✓ Para aplicar con pistola diluir en una relación de 1 galón de producto por 30% de agua.
- ✓ Aplicar 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado.
- ✓ Dar un tiempo de secado entre manos de 1 hora aproximadamente y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo.
- ✓ Los equipos de aplicación se limpian con agua.
- ✓ No lavar la superficie hasta 30 días después de la aplicación.
- ✓ Limpiar con jabones no abrasivos.

SECADO

TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C)	Libre de polvo	15 - 30 minutos
	Al tacto	30 – 60 minutos
	Al manejo	2 - 4 horas
Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.		

RECOMENDACIONES

- ✓ No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.
- ✓ Los colores pueden presentar leves variaciones según condiciones ambientales, atmosféricas y/o el paso del tiempo a las que este expuesto.



LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con agua.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

