

RESINA MEDIA EN SOYA AL 50%: RA025P



CARACTERÍSTICAS

Es una resina alquídica media en Aceite de Soya al 50% solidos diluida con Varsol.

Esta resina presenta un rápido secado al aire, excelente retención del color, brillo, y buena humectación a pigmentos y cargas; además presenta resistencia a la intemperie, dureza de la película curada y buena compatibilidad con diferentes tipos de resinas.

USOS

Diseñada para ser utilizada en la fabricación de anticorrosivos, Esmaltes y Barnices de secado al aire.

VENTAJAS

- ✓ Alto brillo
- ✓ Tolerancia superior al solvente
- ✓ Excelente anclaje
- ✓ Dureza en la película
- ✓ Rápido secado
- ✓ Retención de color superior
- ✓ Mayor desarrollo del color
- ✓ Menor oxidacion

PRESENTACIONES

- ✓ Tambor metálico: 180 Kilos (Peso neto)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VARIABLE	RESULTADO
Peso por galón (Kg/Gal)	3.45±0.05
Aspecto físico	Líquido transparente (con ligero tono ámbar)
Color Gardner	Máximo 4
Viscosidad Gardner (20°C)	Z4-Z6 (Diluida al 30%) Z10+ (Al despacho 50%)
Valor ácido (mg KOH/g muestra)	Máximo 10
Solvente	Varsol
% sólidos	50±2

INSTRUCCIONES DE USO

1. Al ser una resina viscosa se puede facilitar la dilución siguiendo cualquiera de las siguientes recomendaciones:

- Adicionar desde el inicio del cargue Xilol en una relación de 1 – 2% del total de formula o,
- Reemplazar aprox. 5% del varsol de formula por xilol (dependiendo de la viscosidad esperada) o,
- Fabricar el producto y ajustar al final la viscosidad con xilol.

2. El secado de la resina también depende de la dosificación adecuada de secantes por lo que se relaciona la siguiente recomendación la cual está basada en la recomendación de reconocidos fabricantes de este tipo de aditivos (basado en sólidos de resina):

- Cobalto: 0,06%-0,1%
- Zirconio: 0,3%-0,5%
- Calcio: 0,2%-0,3%

Para establecer el cálculo de secante ideal, solicitar las "Muestras de Cálculo".

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

