

CARACTERISTICAS

- ❖ Pintura base agua tipo emulsión de uso arquitectónico fabricada con una resina vinil-acrilica y tinturadas con pigmentos de buen poder tintóreo y opacidad.
- ❖ Es un producto con buen rendimiento, buena lavabilidad, buena resistencia al salpique y a la abrasión, óptima adherencia y facilidad de aplicación.

USOS

- ❖ Para la protección y decoración de superficies como mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento en espacios interiores.
- ❖ Para entonar o teñir un vinilo con el fin de obtener el color deseado.

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
14V02	AMARILLO	14V03	OCRE	14V04	VERDE	14V05	AZUL
14V06	ROJO	14V07	NEGRO	14V08	ROJO COLONIAL		

PESO POR GALÓN (Kg/gal 25°C)	14V02	14V03	14V04	14V05	14V06	14V07	14V08	TIEMPO DE SECADO (50% Humedad, 25°C) ¹	LIBRE DE POLVO	15 – 30 minutos
	4.95 ± 0.05	4.90 ± 0.05	4.64 ± 0.05	4.59 ± 0.05	4.76 ± 0.05	4.34 ± 0.05	5.05 ± 0.05			
VISCOSIDAD (KU a 25°C)	105 – 110	108 – 112	105 - 110				108 - 112		AL TACTO	30 – 60 minutos
PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	53 ± 2	41 ± 2	40 ± 2	38 ± 2	46 ± 2	32 ± 2	47 ± 2		AL MANEJO	2 – 4 horas
LAVABILIDAD (%)	≥50							RENDIMIENTO TEORICO ² m ² /gal (a 2 manos)	OBRA NUEVA SOBRE ESTUCO	20 – 25
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HUMEDA (Ciclos)	>50								REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE	25 – 35
PODER CUBRIENTE ³ (%)	65 - 67	≥97	90 - 92	73 – 75	≥97		REPINTE SOBRE COLOR SIMILAR		35 - 45	

1. Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.
2. El rendimiento está sujeto al estado de la superficie, al espesor de aplicación y al equipo de aplicación empleado.
3. El poder cubriente >97% no aplica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas y tinturadas con pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- La superficie donde se va a aplicar el vinilo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza.
- Se deben resanar previamente las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Si la superficie es brillante o lisa, lijar y limpiar para obtener mayor adherencia.
- Para eliminar pinturas aplicadas con antelación, se recomienda emplear cepillo de alambre y/o rasquetas metálicas, lijar y limpiar.
- Cuando se va a aplicar en revoque o concreto se debe esperar por lo menos 30 días para un curado adecuado del mismo, lavar con una solución de ácido muriático al 10%, para neutralizar la alcalinidad del cemento y enjuagar muy bien con agua sin dejar residuos del ácido y se deja secar completamente antes de aplicar el vinilo.
- No aplicar sobre superficies recubiertas con cal.

APLICACIÓN

- Homogenizar bien el vinilo con una espátula limpia.
- Para aplicar con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de producto por ¼ de agua.
- Para aplicar con pistola diluir en una relación de 1 galón de producto por 30% de agua.
- Aplicar 2 a 3 manos (capas) de pintura, para obtener un buen acabado.
- Dar un tiempo de secado entre manos de 1 hora aproximadamente y de un tiempo de 4 horas para secado al

manejo.

- Los equipos de aplicación se limpian con agua.
- No lavar la superficie hasta 30 días después de la aplicación.
- Limpiar con jabones no abrasivos.

PRECAUCIONES

- ❖ No contiene productos inflamables.
- ❖ Aplicar y almacenar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor.
- ❖ Evitar su inhalación y el contacto con la piel o los ojos.
- ❖ Utilizar los elementos de protección personal adecuados (gafas de seguridad, y mascarilla para material particulado (polvos).
- ❖ El almacenamiento en cuñetes de sebo realizar con un apilado máximo de 4 niveles.
- ❖ Mantener el recipiente bien tapado mientras no se esté utilizando el producto.
- ❖ En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación del suelo o de fuentes hídricas.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Primeros Auxilios

- ❖ En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante mínimo 15 minutos y buscar atención médica inmediata.
- ❖ En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.