

CARACTERISTICAS

- ❖ Imprimante anticorrosivo con vehículo alquídico y pigmento inhibidor de corrosión, que le confiere buena resistencia a la intemperie, rendimiento y durabilidad.

USOS

- ❖ Se utiliza para proteger superficies metálicas interiores y extintores expuestas a condiciones ambientales moderadamente agresivas, libres de contaminación industrial como estructuras, ventanas, rejas, puentes, entre otros.
- ❖ No es recomendable su aplicación en ambientes muy agresivos con ataque químico alto o en atmósferas marinas.

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
6A01	Gris	6A02	Rojo	6A04	Blanco	6A05	Negro

PESO POR GALÓN (Kg/gal 25°C)	6A01	6A02	6A04	6A05	TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C) ¹	Libre de polvo	1 – 2 horas
		4.25 ± 0.05		4.30 ± 0.05		4.05 ± 0.05	Al tacto
VISCOSIDAD (KU a 25°C)	115 – 125					Al manejo (lijado)	24 horas
PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	55 ± 2				RENDIMIENTO TEORICO ² (A 25 micras) m ² /gal	40 – 50	
MOLIENDA (UH)	3 – 4						

1. Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.
2. El rendimiento está sujeto al estado de la superficie y al espesor de aplicación.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ❖ La superficie donde se va a aplicar el super anticorrosivo debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.
- ❖ Si la superficie se encuentra en malas condiciones o presenta pintura antigua se debe eliminar mediante el uso de removedor Súper, raspado o lijado y hacer un proceso de limpieza completo.
- ❖ Si la superficie se encuentra en buenas condiciones se debe lijar y retirar el polvo.
- ❖ En metales no ferrosos aplicar una capa delgada de wash primer Súper para promover la adherencia del super anticorrosivo.

APLICACION

- ❖ Homogenizar el producto con una espátula limpia.
- ❖ Se debe utilizar la proporción adecuada de disolvente y dar tiempo de secado entre manos de 1 hora.
- ❖ Para aplicación con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de super anticorrosivo por 1/8 de galón de varsol. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo a la superficie.
- ❖ Para aplicación con pistola convencional diluir en una relación de 1 galón de super anticorrosivo por ¼ de galón de varsol. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo a la superficie.
- ❖ Si se utiliza gasolina, diluir únicamente la cantidad de producto requerida.
- ❖ Los equipos de aplicación se limpian con varsol o thinner.
- ❖ No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas debido a la incompatibilidad de los sistemas.

PRECAUCIONES

- ❖ Contiene productos inflamables.
- ❖ Aplicar y almacenar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor y chispa.
- ❖ Evitar su inhalación y el contacto con la piel o los ojos.
- ❖ Utilizar los elementos de protección personal adecuados (guantes de caucho, respirador previsto de cartuchos filtrantes para vapores).
- ❖ El almacenamiento en cuñetes se debe realizar con un apilado máximo de 4 niveles.
- ❖ En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación del suelo o de fuentes hídricas.
- ❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.



FICHA TECNICA 6A

Página 2 de 2

SUPER ANTICORROSIVO

EDICION 1

Primeros Auxilios

- ❖ En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica inmediata.
- ❖ En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera
www.pinturassuper.com
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica