

**ENDURECEDOR FONDO 2K: 21P21**



**CARACTERÍSTICAS**

Mezcla de Isocianato Alifático y solventes.

**USOS**

- ✓ Como acelerador de secado en los fondos poliuretanos 2K.

**VENTAJAS**

- ✓ Rápido secado

---

| REF.  | COLOR        |
|-------|--------------|
| 21P21 | Transparente |



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDADES FÍSICAS |                                       |                      |           |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| REF                 | VISCOSIDAD<br>(copa Ford 20°C)<br>(s) | DENSIDAD<br>(Kg/gal) | % SÓLIDOS |
| 21P21               | 10 - 12                               | 3.67 ± 0.20          | 39 ± 2    |

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Realizar la preparación previa de la superficie aplicando el fondo poliuretano 2K, lijando y limpiando perfectamente.

## APLICACIÓN

Mezclar en volumen 4 partes de fondo poliuretano 2K, una parte de endurecedor FONDO 2K (21P21) y 2 partes de ajustador para poliuretano y poliéster (21PA01). Dejar un tiempo de inducción de 15 minutos y aplicar con pistola.

## RECOMENDACIONES

En el sistema poliuretano, el uso de endurecedores de otra marca o de otro tipo de disolvente diferente al recomendado puede generar incompatibilidad, afectación del buen resultado de las propiedades finales y de la vida útil de la mezcla.

## LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con ajustador para poliuretano y poliéster o Thinner.

## ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.



### PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ Al tener contacto directo con la piel o los ojos enjuagar abundantemente con agua y buscar atención médica de inmediato si se prolongan los síntomas.
- ✓ Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.

### MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

### CONTÁCTANOS

**PBX:** 827 0204 / 893 1333

**Servicio al cliente:** 893 0726

**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752

**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)

**Empresa colombiana**

