

ESMALTE MARTILLADO: 24M



CARACTERÍSTICAS

Esmalte de secamiento al aire elaborado con resina alquídica modificada, que presenta un acabado de efecto martillado, disimula defectos de superficie evitando reparaciones, generando una película de alta dureza, brillo y rápido secado.

USOS

Se recomienda para proteger y decorar superficies metálicas en interiores como estanterías, mobiliario, maquinaria y equipos industriales.

VENTAJAS

- ✓ Excelente brillo
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Óptima adherencia
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Buen secado
- ✓ Alta flexibilidad
- ✓ Gran durabilidad y resistencia
- ✓ Variedad de colores

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
24M01	GRIS	24M02	AZUL	24M03	VERDE	24M04	NEGRO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS				
RENDIMIENTO TEÓRICO m ² /Gal A 1 mano (Dependiendo la superficie sobre la cual se aplica)	45 - 55	TIEMPO DE SECADO * 25° C, 50% humedad relativa	Libre de Polvo	10 – 20 Minutos
			Al Tacto	30 – 40 Minutos
			Manejo	3 – 4 Horas
TIPO DE VEHÍCULO	Alquídico	SOLVENTE RECOMENDADO	Thinner Super Extra	
PESO POR GALÓN (Kg/gal a 25°C)	3.70 ± 0.20			
VISCOSIDAD COPA FORD N°4 (a 20°C)	65 – 85 Seg	SOLIDOS POR PESO (%)	43% ± 2	
Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiental y del sustrato, la humedad y el espesor de la película aplicada				

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, óxido, pintura deteriorada y polvo.
- ✓ Las superficies con pintura en buen estado se deben lijar en seco hasta eliminar el brillo.
- ✓ Las superficies ferrosas se deben acondicionar con Anticorrosivo.
- ✓ En el caso de superficies no ferrosas (aluminio, galvanizado, hojalata) se debe aplicar previamente Wash Primer y luego una mano de Anticorrosivo.

APLICACIÓN

- ✓ Agitar el producto con espátula hasta completa homogenización. Se puede aplicar con brocha o con pistola.
- ✓ El producto se aplica sin diluir o si se requiere, se puede diluir con máximo 10% de Xilol o Thinner Super Extra. Aplicar 1 a 2 manos dando un tiempo de secado entre manos de 1 hora.

RECOMENDACIONES

No se debe mezclar con otras pinturas debido a la incompatibilidad de los sistemas.



LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

